

Innerdører og ytterdører

Vedlikehold av syrefaste dører i korrosivt miljø med høy temperatur, høy fuktighet, og klor.

Dette miljø finnes først og fremst i forbindelse med innvendige, offentlige badebassenger. Kombinasjonen; klor, fuktighet, høy temperatur angriper stålet ved at klordampen kondenserer på ståldører og genererer en generell overflatekorrosjon.

Rengjøring

Hyppighet av rengjøring vil avhenge av faktorene temperatur, fuktighet og konsentrasjon av klordamp. Døren vaskes med mild såpe og ferskvann minimum en gang ukentlig. Hvis det viser seg at dette ikke er tilstrekkelig må hyppigere rengjøring foretas.

Utbedring av korrosjonsskader

Hvis korrosjonsskader har oppstått, utbedres dette med



Sprayes på stålet og må virke i 20-30 minutter.
Tørkes deretter av med klut.

NB! Dette er syre, og produsentens anvisninger MÅ følges nøye!